

**Páraáteresztő alátét fólia PICA FOL BM ECO**

Tulajdonságok	Termékjellemző	Vizsgálati módszer
Tűzvédelmi besorolás	E, d2 osztály	EN 13859-1: 2010
Vízzáróság - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	W1 osztály W1 osztály	
Szakítószilárdság hosszirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(115 ± 10) N/50 mm (45 ± 5) N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(65 ± 6) N/50 mm (11 ± 2) N/50 mm	
Nyúlás hosszirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	( 90 ± 9 ) % ( 7 ± 2 ) %	
Nyúlás keresztirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	( 125 ± 12 ) % ( 12 ± 2 ) %	
Szegszakítóerő - hosszirányban - keresztirányban	(60 ± 6)N (85 ± 8) N	
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	-40°C	