

Páraáteresztő alátét fólia PICA FOL BM STANDARD

Tulajdonságok	Termékjellemző	Vizsgálati módszer
Tűzvédelmi besorolás	E, d2 osztály	EN 13859-1: 2010
Vízzáróság - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	W1 osztály W1 osztály	
Szakítószilárdság hosszirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(155 ± 15) N/50 mm (60 ± 6) N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(85 ± 8) N/50 mm (15 ± 2) N/50 mm	
Nyúlás hosszirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(100 ± 10) % (8 ± 2) %	
Nyúlás keresztirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(130 ± 13) % (12 ± 2) %	
Szegszakítóerő - hosszirányban - keresztirányban	(90 ± 9)N (130 ± 13) N	
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	-40°C	