

Páraáteresztő alátét fólia PICA FOL BM MAX

Tulajdonságok	Termékjellemző	Vizsgálat módszer
Tűzvédelmi besorolás	F osztály	EN 13859-1: 2010
Vízzáróság - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	W1 osztály W1 osztály	
Szakítószilárdság hosszirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(240 ± 24) N/50 mm (90 ± 9) N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(130 ± 13) N/50 mm (22 ± 2) N/50 mm	
Nyúlás hosszirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(120 ± 12) % (9 ± 2) %	
Nyúlás keresztirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(135 ± 13) % (13 ± 2) %	
Szegszakítóerő - hosszirányban - keresztirányban	(140 ± 146)N (215 ± 21) N	
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	-40°C	