

Páraáteresztő alátét fólia PICA FOL BM TOP

Tulajdonságok	Termékjellemző	Vizsgálati módszer
Tűzvédelmi besorolás	E, d2 osztály	EN 13859-1: 2010
Vízzáróság - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	W1 osztály W1 osztály	
Szakítószilárdság hosszirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(200 ± 20) N/50 mm (75 ± 7) N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(110 ± 11) N/50 mm (18 ± 2) N/50 mm	
Nyúlás hosszirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(110 ± 11) % (8 ± 2) %	
Nyúlás keresztirányban - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	(130 ± 13) % (13 ± 2) %	
Szegszakítóerő - hosszirányban - keresztirányban	(115 ± 11)N (170 ± 17) N	
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	-40°C	